

# SIMALFA<sup>®</sup> 302

## 技术参数表

### 胶粘剂:

SIMALFA<sup>®</sup> 302是一款不含溶剂、压力敏感型、水性分散胶粘剂，适用于海绵，软体材料等。该胶粘剂具有优良的湿粘性能、较高的柔软性和良好的耐热性。这款粘合剂，适用于低压喷枪（HVLP）单面或双面涂布。

### 说明:

主要成分:	水分散型CR聚合物
外观:	白色或红色
固含量:	约27.5%
密度:	约1.07 g/cm <sup>3</sup>
酸碱度:	8.0 - 9.0
粘度:	5 ... 10 mPas (Mettler Be-11, 750 rpm)
耐热:	约> 90°C
建议用量:	约 50-140g/m <sup>2</sup>
开放时间:	约10分钟
最终粘合:	大约1-24小时，因材制不同会有差异。
保质期:	在温度为+5°C...+30°C时，原厂包装未开封为10个月。
清洁:	清水。 使用ALFA专用洁膏为最佳。

本款产品对霜冻敏感。温度低于0°C时，产品性能会被破坏。

### 产品特点:

无需额外的干燥时间即有极强的初粘力。耐热、无溶剂、非危险品、可单面涂布、不易燃。

### 应用:

海绵及室内装潢品  
乳胶海绵、聚醚海绵、聚氨酯海绵、PE海绵、室内装潢材料、纸板、毛毡等。

### 适用设备:

SIMALFA<sup>®</sup> Primus, 喷嘴尺寸 1.2 mm  
SIMALFA<sup>®</sup> G11, 喷嘴尺寸 1.2 mm  
接液部件: 不锈钢 (V2A) 或塑料

### 供料:

自流流体系统或压力罐 (最大1.0 bar)

### 加工:

双面涂布,  
无张力材质单面涂布。

### 重要提示:

与处理化学制品一样，必须采取通用的预防措施。这包括一个通风良好的工作场所，特别是在大量加工的情况下。技术资料详见安全数据表。这张数据表上的细节是基于我们目前的知识和经验。当然，每个用户在使用我们的产品时都必须根据实际情况自行进行测试。在某些材料或适用于所有应用情况下，我们的数据表不能被认为具有法律约束力。每个国家的规则和立法都必须加以考虑，我们不能对我们所不知道的地方法规负责。不同译文之间不一致的，以德语版本为准。

V 10.1 | 06.12.2018