

SIMALFA[®] 309

技术参数表

胶粘剂:

SIMALFA[®] 309是一款不含溶剂、压力敏感型、水性分散胶粘剂，适用于海绵，软体材料等。该胶粘剂具有优良的湿粘性能、较高的柔软性和良好的耐热性。这款粘合剂，适用于低压喷枪（HVLP）单面或双面涂布。

说明:

主要成分:	水分散型CR聚合物
外观:	白色或红色
固含量:	约54%
密度:	约 1.06 g/cm ³
酸碱度:	8.0 - 9.0
粘度:	500 ... 1000 mPas (Brookfield RV Sp. 2, 20 rpm)
耐热:	约 80 - 90°C
建议用量:	约 60 - 150 g/m ²
开放时间:	约 15 分钟
最终粘合:	大约1-24小时，因材制不同会有差异。
保质期:	在温度为+5°C...+30°C时，原厂包装未开封为6个月。
清洁:	清水。 使用ALFA专用洁膏为最佳。

本款产品对霜冻敏感。温度低于0°C时，产品性能会被破坏。

产品特点:

几乎无过喷
 无需额外的干燥时间即有极强的初粘力。耐热、无溶剂、非危险品、高固含量、可单面涂布、不易燃。

应用:

海绵及室内装潢品
 木头，压合板
 乳胶海绵、聚醚海绵、聚氨酯海绵、PE海绵、室内装潢材料、纸板、毛毡等。

适用设备:

SIMALFA[®] Primus, 喷嘴尺寸 2.0 - 2.5 mm
 SIMALFA[®] G11, 喷嘴尺寸 2.0 - 2.5 mm
 对旋式辊轮
 接液部件: 不锈钢 (V2A) 或塑料

供料:

自流流体系统或压力罐 (最大1.0 bar)

加工:

双面涂布,
 无张力材质单面涂布。

重要提示:

与处理化学制品一样，必须采取通用的预防措施。这包括一个通风良好的工作场所，特别是在大量加工的情况下。技术资料详见安全数据表。这张数据表上的细节是基于我们目前的知识和经验。当然，每个用户在使用我们的产品时必须根据实际情况自行进行测试。在某些材料或适用于所有应用情况下，我们的数据表不能被认为具有法律约束力。每个国家的规则和立法都必须加以考虑，我们不能对我们所不知道的地方法规负责。不同译文之间不一致的，以德语版本为准。

V 10.1 | 06.12.2018