

SIMALFA[®] 360

技术参数表

胶粘剂:

SIMALFA[®] 360是一款水性无溶剂分散型辊涂用胶粘剂，用于海绵的粘合。该胶粘剂具有卓越的速干性能和很高的灵活性。适用于辊筒单面涂布。

说明:

主要成分:	水分散丙烯酸
外观:	白色
固含量:	约74%
密度:	约 1.06 g/cm ³
酸碱度:	3.8 - 4.8
粘度:	约 7'000 mPas (Brookfield RV, Sp. 4, 20 rpm)
建议用量+A2:V2:	约 50...100 g/m ²
开放时间:	约2分钟
最终粘合:	大约1-24小时，因材制不同会有差异。
保质期:	在温度为 +5°C...+30°C时，原厂包装未开封为6个月。
清洁:	清水即可。

本款产品对霜冻敏感。温度低于0°C时，产品性能会被破坏。

产品特点:

单面涂布，干燥快速，加工后即可抽真空卷包，本品不含卤素。初粘性强，高固含量，无溶剂，非危险品。

适用产品:

海绵
海绵、乳胶海绵、聚醚海绵、聚氨酯海绵等。

适用设备:

对旋式辊轮
接液部件：不锈钢（V2A）或塑料

供料:

自流流体系统或压力罐（最大1.0 bar）

加工:

辊轮单面涂布，加热干燥温度大约为60°C以确保此时胶粘剂不是完全干透以便于在下一步与其它工件很好地粘合，连接好各部件后，给予按压。

重要提示:

与处理化学制品一样，必须采取通用的预防措施。这包括一个通风良好的工作场所，特别是在大量加工的情况下。技术资料详见安全数据表。这张数据表上的细节是基于我们目前的知识和经验。当然，每个用户在使用我们的产品时都必须根据实际情况自行进行测试。在某些材料或适用于所有应用情况下，我们的数据表不能被认为具有法律约束力。每个国家的规则和立法都必须加以考虑，我们不能对我们所不知道的地方法规负责。不同译文之间不一致的，以德语版本为准。

V 10.1 | 06.12.2018