

SIMALFA® 360

Teknik spekleri

Yapıştırıcı:

SIMALFA® 360 sünger malzeme yapıştırmak için çözücü madde içermeyen merdane uygulamaları için bir su bazlı yapıştırıcısıdır. Yapıştırıcı hızlı kuruma ve yüksek esneklik sağlamaktadır. Merdane ekipmanları ile tek taraflı uygulanan bir yapıştırıcı çeşididir.

Ürün tanımı:

Kompozisyon:	Akralik polimerinin su içindeki dispersiyonu
Görünümü:	beyaz
Katı madde içeriği:	yaklaşık 74%
Yoğunluk:	yaklaşık 1.06 g/cm ³
pH değeri:	3.8 - 4.8
Viskozite:	ca. 7'000 mPas (Brookfield RV, Sp. 4, 20 rpm)
Uygulama miktarı:	yaklaşık 50...100 g/m ²
Açık zaman:	yaklaşık 2 dakika
Son yapışma:	Son yapışma malzemeye göre 1...24 saat içinde gerçekleşir.
Depolama:	+5°C...+30°C de acilmamis orijinal ambalajında 6 ay
Temizleme:	Su ile

Yapıştırıcı donmaya karşı duyarlıdır. 0°C altındaki dereceler yapıştırıcıya zarar vermektedir.

Özellikleri:

Tek taraf uygulama. Hızlı kuruma. Hemen pres ve paketlenme sağlamaktadır. Halojen içermeyen malzeme (klor içermez) Kurutma zamanı gerekmeden ilk uygulamadan hemen sonra çok yüksek mukavemet sağlar. Yüksek ısıya dayanıklı çözücü içermeyen zararsız, tek taraf uygulanabilir. Yüksek katı madde içerir. Yanmaz.

Yapıştırma:

Sünger
Lateks sünger. PE sünger. PU sünger Vs.

Uygulama aletleri:

Silindir
Yapıştırıcıyla temas eden bütün parçalar paslanmaz çelikten (V2A) ya da plastikten oluşmalıdır

Yapıştırıcıyla:

Tahrik, serbest akışlı bir sistemle ya da istisnai olarak basınçlı kapla (maksimum 1.0 bar) sağlanır.

Uygulama:

Roller ile tek taraf uygulanır 60°C bir ısı ile kurutulur. Yapıştırıcı diğer tarafa geçmesi için tamamen kurumadığı dikkat edilmeli parçaları birleştirilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bütün kimyasal maddeler kullanılırken alınan her zamanki ihtiyati tedbirler alınmalıdır. İyi havalanmış bir ortam dahildir, özellikle yoğun kullanımlar esnasında. Teknik bilgiler için ilgili TDS'e bakınız. Bu bilgi formundaki olan bilgiler bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizi kullanılırken her kullanıcı gereken testleri kendi kendine yapmak zorundadır. Belirli malzeme ve uygulamalar da bilgi formumuz yasal olarak bağlayıcı kabul edilemez. Her ülkedeki kurallar ve mevzuat dikkate alınmalıdır ve bizim bilmediğimiz yerel yönetmeliklerden sorumlu tutulamayız. Farklı çeviriler arasında tutarsızlıklar olması durumunda Almanca metni bağlayıcıdır.

V 11.5 | 24.08.2018